



Toho プレミックスシリーズ

Toho グラウト

オリジナル包装パックの中で
練り混ぜて注入するだけ!!

周囲を汚さずすぐに
グラウトモルタルが作成可能

少量での使用や補修に最適

作業時間を大幅短縮



動画にて施工をより詳しくご覧頂けます



1 粉体部を上にして持ちます。



2 粉体部を強く握って
粉体を水溶液に押し出します。



3 袋ごとよく振って攪拌し
全体が均一な硬さになるまで
揉み込むように混ぜ合わせます。



4 パックの切り込み部をカットして
グラウトモルタルを押し出します。

特長

- ①コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
- ②高強度・無収縮の性能を有しています。
- ③プレミックスタイプのグラウトモルタルなので、取扱いが容易です。
- ④透水を抑制する設計で止水効果が期待できます。
- ⑤セルフレベリング材同等の流動性があります。

用途

- ①耐震補強工事
- ②機械・構造物基礎・橋梁支承
- ③アンカーボルト固定・鉄板巻立
- ④鋼製建具杵摺り部の空隙等、各種空隙部への注入
- ⑤コンクリート構造物のひび割れ補修等

Toho グラウトの基本情報

仕様	組成	セメント系グラウト材
	重量	780g/パック
	荷姿	20パック/ケース
	所要量	練り上り容量:約360cc
	施工方法	注入/充填

株式会社Toho

製造販売元

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-29-11
TEL: 03-3553-2691 FAX: 03-3553-2785

取扱店

性能試験成績表

項目	単位	Tohoグラウト	試験方法	
調合比(粉体:液体)	g	500:100		
フロー	mm	219×223(221)	JASS15M-103 ^(※1) に準拠	
単位容積質量	kg/L	2.17	JISA1171 ^(※2) に準拠	
吸水量	g	2.89	JISA6916 ^(※3) に準拠	
無収縮性 (膨張率)	%	0.36	JSCE-F533-2013 ^(※4) に準拠	
圧縮強度	材齢3日	N/mm ²	34.7	JISA1108 ^(※5) に準拠
	材齢7日	N/mm ²	51.7	JISA1108 ^(※4) に準拠
	材齢28日	N/mm ²	61.9	JISA1108 ^(※5) に準拠
透水量	g	0.05	JISA1404 ^(※6) に準拠	

※1「セルフレベリング材の品質基準」に準拠

※2「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準拠

※3「建築用下地調整塗材」に準拠

※4「PCグラウトのブリーディング率および膨張率試験方法」に準拠

※5「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準拠

※6「建築用セメント防水材の試験方法」に準拠

施工上の注意

- Tohoグラウト注入前に、清掃・水湿し等必要な下地処理を行って下さい。
- 直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工はシート等で養生を行って下さい。
- Tohoグラウト注入時は気温5℃以上を維持し、凍結防止等適切な養生を行って下さい。
- Tohoグラウトは練り混ぜ後30分以内に使用して下さい。
- 直射日光及び5℃以下での保管は避けて下さい。

安全上の注意

- 取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。
- 取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。
- 材料が目に入った場合はただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。
- セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこすおそれがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。
- 漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意して下さい。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。